## **TECHNOFORM**

## Materialdatenblatt

Isolierstege aus **recycling PA 66 GF25**, trockenschlagzäh

Lösungen für die Isolierung von Fenstern, Türen und Fassaden aus Aluminium.

## **TECHNOFORM**

## Recycling PA 66 GF25, trockenschlagzäh

Merkmal	In Anlehnung an Norm	Einheit			Spritzgegossene Probekörper
			trocken <sup>(1)</sup>	Gleichgewichts- feuchte <sup>(2)</sup>	trocken <sup>(1)</sup>
Schmelzbereich	EN ISO 11357-3	°C	≥ 250 <sup>(3)</sup>	≥ 250 <sup>(3)</sup>	≥ 250 <sup>(3)</sup>
Dichte	EN ISO 1183-1 oder -3	g/cm³	1,3 +/- 0,05	1,3 +/- 0,05	1,3 +/- 0,05
Füllstoffgehalt	EN ISO 1172	%	25 +/- 2,5	25 +/- 2,5	25 +/- 2,5
Zugfestigkeit	EN ISO 527-2	N/mm²	≥ 80 <sup>(4)</sup>	≥ 50 <sup>(4)</sup>	≥ 110 <sup>(5)</sup>
E-Modul	EN ISO 527-2	N/mm²	≥ 4500 <sup>(4)</sup>	≥ 2000 <sup>(4)</sup>	≥ 6000 <sup>(5)</sup>
Bruchdehnung	EN ISO 527-2	%	≥ 3 <sup>(4)</sup>	≥ 7 <sup>(4)</sup>	≥ 3 <sup>(5)</sup>
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	W/mK		0,30 <sup>(6)</sup>	
Brandverhalten	EN 13501-1	-		Klasse E <sup>(7)</sup>	

Das für die Produktion verwendete PA 66 besteht zu 100 % aus postindustriellen Recyclingmaterialien. Das Material eignet sich gemäß EN 14024<sup>(8)</sup> als Wärmedämmung mit mechanischen Funktionen.

- 1) Feuchtegehalt des Isolierprofils kleiner als 0,2% (massebezogen)
- <sup>2)</sup> Schnellkonditionierung nach EN ISO 1110
- 3) Maximal Temperatur 300 °C
- <sup>4)</sup> Probekörper 1BA Mittelwert bei einem Mindestprobeumfang von 5 Proben bei Raumtemperatur Zugkraft in Extrusionsrichtung gemessen
- 5) Probekörper 1A
- <sup>5)</sup> Der angegebene Wert stammt aus ISO 10077-2 und kann für die thermische Leistung von Rahmen gemäß der genannten Norm
- 6) Bericht 24-003934-PR02
- <sup>7)</sup> EN14024:2004 Kapitel 4.2 Bericht 17-003857-PR01 ift Rosenheim GmbH (entspricht EN14024:2023 Kap. 5.2 Teile a, b, c, d u. f)

Bei speziellen Fragen und Problemstellungen bieten wir Ihnen gerne unsere Unterstützung an.

TBGroup-Do-TP1-26\_DE Version 3\_02.2025