

Hoja de características de material

Varillas aislantes de
Poliamida PA66 GF25 PCR75 de circuito
cerrado, resistente al impacto seco

PA 66 GF25 PCR 75 de circuito cerrado,
resistente al impacto seco



Característica	Norma de referencia	Unidad	Muestras preparadas de varillas aislantes extruidas	
			Secas ⁽¹⁾	Estabilizadas en humedad ⁽²⁾
Temperatura de fusión	EN ISO 11357-3	°C	≥ 250 ⁽³⁾	≥ 250 ⁽³⁾
Densidad	EN ISO 1183-1 o -3	g/cm ³	1.3 +/- 0.05	1.3 +/- 0.05
Residuo de calcinación (fibra de vidrio)	EN ISO 1172	%	25 +/- 2.5	25 +/- 2.5
Resistencia a la tracción	EN ISO 527-2	N/mm ²	≥ 60 ⁽⁴⁾	≥ 40 ⁽⁴⁾
Módulo de Young	EN ISO 527-2	N/mm ²	≥ 3100 ⁽⁴⁾	≥ 1600 ⁽⁴⁾
Deformación a la rotura	EN ISO 527-2	%	≥ 4 ⁽⁴⁾	≥ 8 ⁽⁴⁾
Conductividad térmica	EN 12664	W/mK		0.3 ⁽⁵⁾
Reacción al fuego	EN 13501-1	-		Clase E ⁽⁶⁾

La PA GF66 utilizada para la producción consiste en un 75 % de materiales reciclados postindustriales procedentes de fuentes de ciclo cerrado. Material adecuado para su uso como puente térmico con funciones mecánicas según la norma EN 14024⁽⁷⁾

1) Contenido de agua en la varilla inferior a 0.2% en peso
2) Acondicionamiento rápido según EN ISO 1110
3) Temperatura máxima de ensayo 300°C
4) Probeta tipo A22 valor medio con un tamaño mínimo de muestra de 5 probetas a temperatura ambiente - tensión medida en la dirección de extrusión
5) El valor declarado se toma de la norma ISO 10077-2 y se puede utilizar para el rendimiento térmico de los marcos de acuerdo con la norma mencionada.
6) Informe 24-003934-PR02 ift Rosenheim GmbH
7) EN14024:2023 cap 5.2 Informe 24-003459-PR01 ift Rosenheim GmbH

En caso de preguntas específicas, con mucho gusto le ofrecemos nuestra atención personalizada.
Soluciones aislantes para ventanas, puertas y fachadas